		НОВОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ				
		SIBELIUS ACTIVE	NOA NOA ACTIVE	FISHER ACTIVE	NOA NOA ENDURANCE	SIBELIUS LIGHT ENDURANCE
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ	SIBELIUS ACTIVE	A	A	C	C	C
	NOA NOA ACTIVE	A	A	C	C	C
	FISHER ACTIVE	A	A	A	C	C
	SIBELIUS LIGHT ENDURANCE	B	B	B	B	B
	NOA NOA ENDURANCE	B	B	B	B	B
	ТЕФЛОНОВОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	D	D	D	D	D
	НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ С ТВЕРДОЙ МАТРИЦЕЙ	B	B	B	B	B
	САМОПОЛИРУЮЩЕЕСЯ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	A	A	C	C	C
	НЕИЗВЕСТНОЕ НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	C	C	C	C	C
НЕОБРАСТАЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ В ПЛОХОМ СОСТОЯНИИ		D	D	D	D	D

A	Помыть старое необрастающее покрытие мойкой высокого давления, дать просохнуть, затем нанести новое необрастающее покрытие.
B	Помыть старое необрастающее покрытие мойкой высокого давления + мокрая шлифовка поверхности (абразив P280-320). Смыть чистой водой, дать просохнуть, затем нанести новое необрастающее покрытие.
C	Аналогично пункту B, затем нанести один слой Resolution Primer для обеспечения хорошей адгезии нового необрастающего покрытия.
D	Полностью удалить старое необрастающее покрытие. Следовать циклу для нанесения нового необрастающего покрытия.

Вся представленная здесь информация является результатом тщательно контролируемых испытаний и отражением наших лучших и самых последних достижений на момент выпуска. Поскольку производитель не может контролировать условия использования продукта, данная информация не считается гарантией, явной или подразумеваемой, и ответственность за окончательное определение пригодности любой информации или материала для конкретного использования возлагается на пользователя. ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.